



# Fast-Bond

## Colle de construction et d'assemblage

séchage rapide, grande force d'adhésion, sans odeur

WEICON Fast Bond est une colle d'assemblage monocomposante à base de polyuréthane, d'utilisation universelle, à durcissement rapide.

Elle adhère pratiquement à toutes les surfaces, résiste aux intempéries et au vieillissement, assemblant ainsi sans problème pratiquement tous les matériaux des domaines intérieur et extérieur.

Fast-Bond permet d'assembler entre eux des panneaux en MDF, bois, agglomérés, fibres, placoplâtre, béton, marbre, pierre naturelle et artificielle, céramique, plâtre, métaux et mousses dures (p.ex. polystyrène) ainsi que de nombreuses matières synthétiques (sauf PE, PP, PTFE). Il en résulte ainsi une multitude d'utilisations possibles dans tous les secteurs de l'industrie et de l'artisanat :

- coller des plinthes
- fixer des marches d'escalier
- coller\*1 des huisseries, des fenêtres et des portes
- assembler des mains courantes
- coller des connecteurs d'angle
- fixer des matériaux isolants, p.ex. des panneaux insonorisants
- aménager des chemins de câble au mur ou au sol
- fixer des colliers de serrage pour câbles et tuyaux
- fixer des châssis de métal
- fixer des chevilles dans les murs

La colle de construction et d'assemblage WEICON Fast Bond est pâteuse et compense les inégalités (remplit les fentes). Elle ne contient ni silicones, ni solvants, durcit sans dégager d'odeur ni rétrécir et peut être recouverte de peinture ou de vernis.

<b>Caractéristiques techniques :</b>	
Base chimique:	polyuréthane
Couleur :	beige clair
Densité :	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité:	pâteuse
Contenu:	310 ml / cartouche PE
Résistance aux températures :	-30°C à +100°C
Collage résistant à la chaleur selon WATT 91:	+90°C
Formation d'une peau* :	environ 3 minutes
Sèche au toucher* :	environ 10 minutes
Durcissement complet :	env. 3mm/24 h
Résistance à la traction selon DIN EN 204 :	env. 10N/mm <sup>2</sup>
Collage hydrofuge selon DIN EN 204 :	D4
Température d'application :	+5°C à + 35°C
Système de durcissement :	durcit à l'humidité
Stockage :	à froid (+5°C à +25°C) et sec, protéger contre des températures de plus de +40°C
Durée de stockage à température ambiante : non ouvert pendant 12 mois	

\*1 Collage hydrofuge selon DIN EN 204 D4

\*Climat normal +23 C et 50% d'humidité relative de l'air (DIN 50014-23/50-2)



Fijación de rodapiés de madera

Collage de plinthes



Fijación de tacos de plástico en bloques de hormigón

Fixation de chevilles de plastique dans béton poreux



Unión de marcos de madera

Collage de cadres de bois



Fijación de una caja de conexión en vigas de madera

Fixation de boîtes de dérivation sur des poutres de bois

L'ensemble des indications et recommandations contenues dans ce prospectus ne représente pas d'assurance des propriétés. Elles reposent sur les résultats de nos recherches et sur notre expérience. Elles sont toutefois sans engagement, puisque nous n'assurons aucune responsabilité en cas de non-respect des conditions de mise en œuvre, compte tenu du fait que les conditions d'utilisation chez l'utilisateur ne nous sont pas connues. Nous pouvons seulement garantir que la qualité excellente de nos produits demeure toujours constante. Nous recommandons de constater, à travers d'essais propres suffisants, si le produit indiqué fournit les propriétés que vous souhaitez, tout droit qui en résulterait est exclu. Pour toute utilisation inadéquate ou non conforme à la destination du produit, seul l'utilisateur assumera la responsabilité.

Distribué par

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster  
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-44  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export

www.weicon.de  
eMail:info@weicon.de  
Tel. 0700/weiconde